



品質検査報告書

Ver.2.01

受付日	2024年7月30日
発行日	2024年7月31日

試験項目	試験方法/生地No.	1 BK 2 3 4 5 6					
		混用率 (%)	JIS L 1030				
耐光(級)	JIS L 0842	変	3以上				
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変					
		汚					
汗(級)	JIS L 0848	液汚染					
		酸	変	4-5			
			汚	4			
		アルカリ	変	4-5			
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	汚	4				
		乾燥	4				
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法(パークロエチレン)	湿潤	3-4				
		変	4-5				
		汚	4-5				
水(級)	JIS L 0846	液汚染	4-5				
		変					
色泣き(級)	大丸法	汚					
塩素処理水(級)	JIS L0884 A法準用(2ppm)	変					
水滴下(級)	JIS L 0853	変	5				
遊離ホルムアルデヒド	厚令第34号 有害物質試験法 (一般用品)(μg/g)						
寸法変化率(%) [浸せき]	JIS L 1096 C法	たて					
		よこ					
寸法変化率(%) [水洗い]	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥	たて					
		よこ					
寸法変化率(%) [プレス]	JIS L 1096 H-2法	たて	-1.2				
		よこ	0.3				
寸法変化率(%) [ドライクリーニング]	JIS L 1096 J-1法 (パークロエチレン)タンブル乾燥	たて	-0.2				
		よこ	0.2				
引裂強さ(N)	JIS L 1096 D法 (ベンジユラム法)	たて	8.36				
		よこ	10.5				
破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 A法						
滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 荷重:49.0N	たて	1.0				
		よこ	1.0				
滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 荷重:117.7N	たて					
		よこ					
ピリング(級)	JIS L 1076 A法	3時間					
ピリング(級)	JIS L 1076 A法	5時間					
パイル保持性 (級)	カケン法	級数					
		回数					
パイル保持率(%)	JIS L 1075 A法						

発行	No. TH-24- 022160		
納入先			
納入者	(株)オークラ商事		
	担当者	佐々木	
品名	アイテム	本絹羽二重12匁 レディース用裏地	
品番	SLK120		
備考	取扱区分	ドライ可表示品	
	異色濃淡組合せ	無し	
	依頼者指定項目実施		
裏地の耐光、水滴下堅ろう度は基準がないため判定より除外			
判定	適用規格		
	生地検査	合格 (- 色) 不合格 (- 色)	
処理	作成者	確認者	
	鈴木 千	確認 水田	

添付白布: 綿・絹	1 BK	2	3	4	5	6
生地見本	KEN KAKEN					

検査機関	一般財団法人 カケンテストセンター カケン 東京事業所 堀留ラボ
------	--

寸法変化率結果の(+)は伸び、(-)は縮みの結果を示す。
本報告書に記載の結果は供試々料に対するものであり、荷口(ロット)全体の品質を証明するものではありません。本報告書の全部又は一部の無断転載転用を固くお断りいたします。